

AKASF COLD MIX PLUS

Soğuk Asfalt Yama Katkısı

Spesifikasyonlar	Değer	Test Metodu
Görünüm	Berrak-bulanık, kahverengi sıvı	Göz ile analiz
Yoğunluk (@20°C)	0.85 - 0.90 g/cm ³	Piknometre
Parlama noktası	> 100 °C	Cleveland Açık Kap

ÜRÜN TANIMI

AKASF COLD MIX PLUS asfalt yolların bakım ve tamirinde kolay uygulama özelliği ile tercih edilen soğuk asfalt yaması üretiminde kullanılan katkı maddesidir.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

Soğuk asfalt karışımının yığın halinde ya da ambalajında depolama sırasında işlenebilirliğini kaybetmesini engeller.

UYGULAMA

*Soğuk asfalt yama katkılarında karayollarınca da kabul gören ve tavsiye edilen oranlarında; bitüm miktarının %20'si ile %30'u olarak dozajlama yapılmalıdır.

*1 ton soğuk asfalt yaması yapmak için 950 kg agrega ve filler karışımı, 40 kg bitüm ile 10 kg AKASF COLD MIX PLUS ürünün katılır.

Not: Soğuk asfalt karışımı üretimi sırasında direkt olarak dozajlama pompası ile ya da karıştırıcı penceresinden manuel olarak eklenebilir.

AMBALAJ, DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

IBC, Çelik varil, metal kova.

Ağız kapalı ambalajında saklanması, 0°C ile 40°C sıcaklıkta doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan depolanması ve üretim tarihinden itibaren 24 ay içinde tüketilmesi tavsiye edilir.

GÜVENLİK VE ÖNLEMLER

Lütfen güvenlik önlemleri ve yasal uyarılar için ürün Güvenlik Bilgi Formunu inceleyiniz. Güvenlik Bilgi Formunu satış temsilcinizden talep edebilirsiniz.

00/06.08.2020

Yukarıda verilen bilgiler araştırmalarımız ve teknik uygulamalarımız sonucunda elde edilen en gerçek bilgiler olmakla birlikte, kullanıcıların bu bilgileri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir. Ak-Kim ürünün belirtilen kullanım önerileri dışında bir amaç için satılmasından ve/veya kullanımından ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Bu teknik dokümanda yer alan bilgiler bir sonraki baskıya kadar geçerlidir ve bilgilendirme yapılmaksızın değiştirme hakkı saklıdır.